Obchodní název	**BODY HYD**
Charakteristika	Vodou ředitelná izolační hmota na bázi akrylátů. Slouží k ochraně proti korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Poskytuje zároveň i protihlukovou izolaci. Materiál může být nanesen jako základ a broušen pod vodou. Schne rychle a můžeme ho přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem. Může se použít i jako imitace kožené střechy. Po skončení práce je třeba veškeré nářadí očistit vodou.
Obch. reference pro objednávku	1000x00050 – bílá, černá, šedá 1kg plechovka / 6 ks 1000x00058 – bílá, černá, šedá 20L plechovka / 1 ks
Použití	1. Výrobek špičkové úrovně pro ochranu vnějších a vnitřních částí automobilů, zvláště vhodná na prahy, přední a zadní čela, podběhy, zavazadlové prostory, lemy blatníků, spoilery, nárazníky – včetně nárazníků z plastu. 2. Pro nejnáročnější zákazníky může být použito pro kompletní nástřik spodku vozu.
Skladovatelnost	24 měsíců
Ředidlo	Voda
Tužidlo	-----
Schnutí / 20°C	-----
Způsob aplikace	Stříkací pistolí na spodky Tlak: 0,5 – 0,6 MPa
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu	Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit, zdrsnit brusným papírem č. 180 – 240 pod vodou, odmastit (doporučuje se BODY ANTISIL). Má dobrou přilnavost i na nebroušené povrchy. Osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (např. BODY ANTICORROSIVE PRIMER). Nátěr základovou barvou není podmínkou, protože BODY HYD lze použít jako základ!
B) Aplikace výrobku	Plechovku BODY HYD řádně promíchat protřepáním. Plechovku našroubovat na stříkací pistoli na spodky. Stříkat ve vrstvách, tloušťka 1 vrstvy 2 mm. Při nástřiku kompletního spodku vozu je spotřeba 4 - 5 kg na vůz.
C) Následná operace	Po zaschnutí (12 hod.) můžeme BODY HYD přelakovat všemi lakovacími systémy. Po zaschnutí lze brousit (pod vodou).
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Žádná skutečnost k označení.
První pomoc	S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.